






کلیر پلی یورتان مخصوص چوب

روش مصرف

دو حجم کلیر را با یک حجم هاردنر مخلوط نموده، با افزودن تینر پلی یورتان آن را رقیق نمایید.

	هاردنر دوجزئی یشم به نسبت حجمی ۲:۱
	ویسکوزیته مناسب برای اسپری ۲۰ تا ۲۲ ثانیه با فوردکاپ ۴ تینر پلی یورتان: ۱۰-۲۰٪ وزنی
	۱,۲ تا ۱,۴ میلیمتر ۳ تا ۴ بار
	۱۰ دقیقه بین هر پوشش در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
	زمان خشک شدن: ۷۰ دقیقه در ۲۵ درجه سانتیگراد
	محصولات دوجزئی پلی یورتان به رطوبت حساس هستند. لذا، دقت نمایید که درب ظروف به خوبی بسته باشد. در زمان اعمال رطوبت محیط نباید بیشتر از ۸۰٪ باشد.
	عمر انبار: ۲۴ ماه