





کلیر نیتروسولوزی (فوری) مخصوص چوب

روش مصرف

ابتدا سطح را از چربی، زنگ زدگی و غبار پاک کنید. سپس با استفاده از تینر فوری آن را رقیق نموده و با رنگ پاش مصرف کنید.

	ویسکوزیته مناسب برای اسپری ۲۰ تا ۲۲ ثانیه با فوردکاپ ۴ تینر فوری: ۲۵٪ وزنی
	قطر نازل پیستوله: ۱/۳ تا ۱/۴ میلیمتر فشار باد: ۴ بار
	زمان خشک شدن: ۱۰۰ دقیقه در ۲۰ درجه سانتیگراد
	عمر انبار: ۳۶ ماه