





رنگ رویه آلکیدی (روغنی)

روش مصرف

ابتدا سطح را از چربی، زنگ زدگی و غبار پاک کنید. سپس با استفاده از تینر روغنی یشم (یا حلال های رنگ روغنی) آن را رقیق نموده و با رنگ پاش مصرف کنید.

	ویسکوزیته مناسب برای اسپری ۲۰ تا ۲۲ ثانیه با فوردکاپ ۴ تینر روغنی: ۲۰٪ وزنی
	قطر نازل پیستوله: ۱/۳ تا ۱/۴ میلیمتر فشار باد: ۲ تا ۴ بار
	زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱۰۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد زمان خشک شدن کامل: ۲۴ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
	عمر انبار: ۲۴ ماه