








روش مصرف

دو حجم از رنگ رویه پلی یورتان را با یک حجم از هاردنر پلی یورتان یشم مخلوط نموده و با مقدار مناسب از تینر رقیق نمایید.

	<p>هاردنر دوجزئی یشم ۹۶۹ به نسبت حجمی ۲:۱</p>
	<p>ویسکوزیته مناسب برای اسپری ۲۰ تا ۲۲ ثانیه با فوردکاپ ۴ تینر پلی یورتان: ۱۰-۲۰٪ وزنی</p>
	<p>۱,۲ تا ۱,۴ میلیمتر ۳ تا ۴ بار</p>
	<p>۱۰ دقیقه بین هر پوشش در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰-۱۵ دقیقه قبل از ورود به کوره در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد</p>
	<p>زمان خشک شدن: ۳۰ دقیقه در ۶۰ درجه سانتیگراد ۷۰ دقیقه در ۲۵ درجه سانتیگراد</p>
	<p>محصولات دوجزئی با رطوبت واکنش نشان می دهند؛ اطمینان حاصل کنید که تمامی ظروف و ابزار عاری از آب و رطوبت باشد. هنگام اعمال پوشش، رطوبت محیط باید از ۸۰٪ کمتر باشد.</p>
	<p>عمر انبار: ۲۴ ماه</p>