



اطلاعات فنی نمونه

PA-172

کد محصول:

رزین پلی استر مخصوص بتونه سنگی

نام محصول:

رزین PA 172 یشم مخصوص تولید بتونه سنگی اتومبیل می باشد و به عنوان جزء اصلی بتونه مورد استفاده قرار می گیرد. بتونه سنگی ساخته شده با این رزین، دارای خواص مکانیکی بالا، سمباده خوری خوب و زمان خشک شدن مناسب می باشد.

شرح محصول و کاربرد:

مشخصات محصول:

واحد	محدوده	نوع تست
seconds	50-60	ویسکوزیته فورداکپ 4 (25°C)
%	60-63	درصد جامد
mg KOH/g	20-25	عدد اسیدی
Kg/m ³	1.11-1.13	دانسیته
minutes	2:30-4	Gel time
minutes	6-8	Curing time
°C	>120	peak

روش اعمال:

مقادیر مجاز و مورد نیاز بنزوئیل پروکساید بستگی به زمان مورد نیاز و رفتار شیمیایی رزین دارد که با افزایش یا کاهش دو عامل ذکر شده، مقدار این مواد تغییر می کند.
پخت رزین در دمای 25 °C با ترکیب درصد زیر صورت می گیرد.

- رزین 100 گرم
- بنزوئیل پروکساید (درصد اکسیژن فعال 3/4 درصد) 6/66 گرم

نگهداری در انبار:

رزین پلی استر مخصوص بتونه سنگی را به مدت 6 ماه از تاریخ تولید در انبار بدون نور مستقیم آفتاب در دمای 25 °C می توان نگهداری کرد. واضح است هر گونه تغییر در عوامل ذکر شده عمر انبارداری رزین پلی استر را تغییر خواهد داد.

اطلاعات فوق براساس تستهای شرکت صنایع و رنگ ورزین یشم تهیه شده است. شرکت یشم در قبال سایر موادی که با محصول مخلوط می شوند، در قبال به کار بردن محصول غیر از مورد ذکر شده و... مسئولیتی ندارد. به مصرف کننده توصیه می شود قبل از به کار بردن آن، محصول را همراه با سایر مواد تست و بررسی نماید.