





رنگ نیتروسولونزی (فوری)

روش مصرف

ابتدا سطح را از چربی، زنگ زدگی و غبار پاک کنید. سپس با استفاده از تینر فوری آن را رقیق نموده و با رنگ پاش مصرف کنید.

	ویسکوزیته مناسب برای اسپری ۲۰ تا ۲۲ ثانیه با فوردکاپ ۴ تینر فوری: ۲۵٪ وزنی
	قطر نازل پیستوله: ۱/۳ تا ۱/۴ میلیمتر فشار باد: ۴ بار
	زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱۰ دقیقه در ۲۰ °C زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱۰۰ دقیقه در ۲۰ درجه سانتیگراد
	عمر انبار: ۳۶ ماه